



# Technisches Datenblatt

## Qualitätsspezifikationen

### Palm Kraft

	Grammatur	Berstdruck	Berstfaktor	SCT, quer	SCT, quer
Einheit	[g/m <sup>2</sup> ]	[kPa]	[kPa m <sup>2</sup> /g]	[kN/m]	[kN/m]
Norm	ISO 536	ISO 2759	ISO 2759	ISO 9895	ISO 9895
Toleranz	± 3 % ≤ 200 g/m <sup>2</sup> ± 4 % > 200 g/m <sup>2</sup>	Mindestwert je Rolle	Mindestwert je Rolle	Mittelwert je Lieferung	Mindestwert je Rolle
	135	365	2,70	2,60	2,40
	140	378	2,70	2,65	2,45
	150	405	2,70	2,80	2,60
	160	432	2,70	2,95	2,75
	170	459	2,70	3,10	2,90
	200	540	2,70	3,55	3,35

**Prüfklima:** ISO 187, 23°C, 50 % relative Luftfeuchtigkeit

**Feuchte:** 6,5 - 9 %

**Leimung:** Cobb<sub>1800</sub> < 155 g/m<sup>2</sup> auf Wunsch

Gültig ab 01.01.2024