

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Cannelure

	Grammage	SCT, _{ST}	SCT, _{ST}	CMT 30	CMT 30
Unité	[g/m ²]	[kN/m]	[kN/m]	[N]	[N]
Norme	ISO 536	ISO 9895	ISO 9895	ISO 7263	ISO 7263
Tolérance	± 3 %	moyenne par lot	mini par bobine	moyenne par lot	mini par bobine
	60	1,00	0,90	-	-
	70	1,20	1,10	-	-
	75	1,30	1,20	-	-
	80	1,40	1,30	-	-
	85	1,50	1,40	-	-
	90	1,60	1,50	-	-
	95	1,65	1,55	-	-
	100	1,70	1,60	-	-
	105	1,80	1,70	170	160
	110	1,90	1,80	180	170
	115	1,95	1,85	185	175
	120	2,00	1,90	190	180
	125	2,10	2,00	200	190
	130	2,20	2,10	210	200
	135	2,25	2,15	215	205
	140	2,30	2,20	220	210
	150	2,40	2,30	230	220
	160	2,50	2,40	240	230
	170	2,60	2,50	250	240

Conditions d'analyse : ISO 187, 23°C, 50 % H. R.

Humidité : 6,5 - 9 %

Mis à jour le 01.01.2023