

Scheda Tecnica

Specifiche qualitative

Palm Diamond 68 H

	Peso superficie	Volume specifico	Bianco (Elrepho)	Lunghezza strappo (longitudinale)	Opacità	Ruvidezza PPS 1,0 MPa	Brillantezza Hunter (75°)
Unità di misura	[g/m ²]	[cm ³ /g]	[%]	[m]	[%]	[μm]	[%]
Norma	ISO 536	ISO 534	ISO 2470	ISO 1924	ISO 2471	ISO 8791-4	ISO 8254-1
	45,0	1,0	68	5.800	94,0	2,0	28
	48,8	1,0	68	5.800	95,0	2,0	28
	52,0	1,0	68	5.800	96,0	2,0	28
	56,0	1,0	68	5.800	96,0	2,0	28
	60,0	1,0	68	5.800	96,0	2,0	28

Tipo luce: **Norma** ISO 5631 L* (C/2°) 85,0
a* (C/2°) -0,3
b* (C/2°) 2,0

Condizioni climatiche: ISO 187, 23°C, 50% umidità relativa dell'aria

Tolleranza: Le tolleranze sono entro i limiti industriali standard.

Certificati: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, FSC®, PEFC, Blue Angel
(I nostri numeri di licenza sono: FSC® C127275, FSC® C041166, PEFC/04-31-2442.)

Criteri Guida PrePress: ICC Paper Profile: PSO_INP_Paper_eci.icc
Dati caratteristici: FOGRA48L.txt

Classificazione: carta BC

Materia prima: carta da macero al 100 %

Validità dal 15.03.2023