



Technisches Datenblatt

Qualitätsspezifikation

Palm News

| | Grammatur | Spezifisches Volumen | Weißgrad | Reißlänge längs | Opazität | Rauheit (OS/US) Bendtsen |
|---------|---------------------|----------------------|----------|-----------------|----------|--------------------------|
| Einheit | [g/m ²] | [cm ³ /g] | [%] | [m] | [%] | [ml/min] |
| Norm | ISO 536 | ISO 534 | ISO 2470 | ISO 1924 | ISO 2471 | ISO 8791-2 |
| | 40,0 | 1,3 - 1,5 | 58 | 5.500 | 93,0 | 100 - 200 |
| | 42,5 | 1,3 - 1,5 | 58 | 5.500 | 93,5 | 100 - 200 |
| | 45,0 | 1,3 - 1,5 | 58 | 5.500 | 94,0 | 100 - 200 |
| | 48,8 | 1,3 - 1,5 | 58 | 5.500 | 95,0 | 100 - 200 |
| | 52,0 | 1,3 - 1,5 | 58 | 5.500 | 96,0 | 100 - 200 |

| | |
|--------------------------------|---|
| Farbort: | Norm ISO 5631 L* (C/2°) 83,1 a* (C/2°) -0,5 - 0,0 b* (C/2°) 3,5 - 4,5 |
| Prüfklima: | ISO 187, 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit |
| Toleranz: | Die Toleranzen liegen im branchenüblichen Bereich. |
| Zertifikate: | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, FSC®, PEFC, Blauer Engel, EU Ecolabel (Eltmann) (Beachten Sie unsere Lizenznummern: FSC® C127275, FSC® C041166, PEFC/04-31-2442.) |
| Hinweise Druckvorstufe: | ICC Paper Profile: PSO_SNP_Paper_eci.icc Charakterisierungsdaten: FOGRA42L.txt |
| Stoffeintrag: | 100 % Altpapier |

Gültig ab 15.03.2023

www.palm.de