



Scheda Tecnica

Specifiche qualitative

Palm News

	Peso superficie	Volume specifico	Bianco (Elrepho)	Lunghezza strappo (longitudinale)	Opacità	Ruvidezza Bendtsen
Unità di misura	[g/m ²]	[cm ³ /g]	[%]	[m]	[%]	[ml/min]
Norma	ISO 536	ISO 534	ISO 2470	ISO 1924	ISO 2471	ISO 8791-2
	40,0	1,3 - 1,5	58	5.500	93,0	100 - 200
	42,5	1,3 - 1,5	58	5.500	93,5	100 - 200
	45,0	1,3 - 1,5	58	5.500	94,0	100 - 200
	48,8	1,3 - 1,5	58	5.500	95,0	100 - 200
	52,0	1,3 - 1,5	58	5.500	96,0	100 - 200

Tipo luce:	Norma ISO 5631 L* (C/2°) 83,1 a* (C/2°) -0,5 - 0,0 b* (C/2°) 3,5 - 4,5
Condizioni climatiche:	ISO 187, 23°C, 50% umidità relativa dell'aria
Tolleranza:	Le tolleranze sono entro i limiti industriali standard.
Certificati:	ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, FSC®, PEFC, Blue Angel, EU Ecolabel (Eltmann) (I nostri numeri di licenza sono: FSC® C127275, FSC® C041166, PEFC/04-31-2442.)
Criteri Guida PrePess:	ICC Paper Profile: PSO_SNP_Paper_eci.icc Dati caratteristici: FOGRA42L.txt
Materia prima:	carta da macero al 100 %

Validità dal 15.03.2023

www.palm.de